

TÉCNICAS DE CHAPISCO

Chapiscando o EPS

Para chapiscar o EPS é preciso que o profissional da área siga corretamente as instruções do fabricante.

Nós da Lajes Italianinho indicamos o seguinte traço:

- 1 lata 18 litros de cimento
- 3 latas 18 litros de areia media (peneirada)

Misture 1 lata de 18 lt de cimento Portland + 3 latas de 18 lt de areia média peneirada, proporção 1 para 3 , adicione 1,5 litros de META 750, amolentar a mistura com água limpa, até atingir o ponto de chapiscar com colher. A superfície a ser aplicada deverá ser totalmente coberta pelo chapisco.

Rendimento aproximado do traço é de 14,50m² mais ou menos dependendo da espessura do chapisco.

Antes de iniciar o reboco, deve esperar o chapisco ficar bem seco, o ideal é no mínimo 5(cinco) dias.

Duvidas, entre em contato (12) 3144-2909.

LAJES ITALIANINHO.